

Использование	Внутри/снаружи
Способы нанесения	Краскопульт, кисть, валик
Расход	1 литр на 10-13 м ² – для строганой древесины. 1 литр на 5-7 м ² – для пиленой древесины
t нанесения	> +5°C
Время высыхания на отлип	3-4 ч. при t 20°C, относительной влажности = 65%
Количество слоев	1-2
Срок хранения	24 месяца
Разбавление (разведение)	Допускается разбавление уайт-спиритом, не более 10% от объема лака
Форма выпуска	Готовый состав
Блеск	Полуматовый
Цвета	Бесцветный, белый, сосна, орегон, дуб, тик, махагон, орех, палисандр
Фасовка	Жестяная банка 0,9 л., 2,7 л., 9 л
Срок хранения колерованного состава	Отколерованный самостоятельно состав рекомендуется использовать в течение месяца
t хранения	В прохладном месте