



AS608

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА

AS608, представляет собой однокомпонентный, высококачественный эластичный древесный герметик на основе акриловой дисперсии. Может использоваться для заполнения, фиксации и ремонта. Кроме древесины, имеет хорошую адгезию к бетону, штукатурке, цементу, гипсокартону, кирпичам и металлам.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без растворителя
- Очень низкое содержание летучих органических веществ
- Водостойкий и не теряет свой цвет после высыхания
- После отверждения можно шлифовать и покрыть лаком
- Выдерживает деформацию шва 15%,
- Имеет отличную адгезию ко многим строительным материалам
- Удобен при применении

ПРИМЕНЕНИЕ

- Герметизация стыков между деревянными полами и стенами
- Герметизация стыков ламината, паркета.
- Герметизация стыков между полами и плинтусами
- Подходит для заделки трещин в деревянных полах

ИНСТРУКЦИЯ

- Убедитесь, что поверхности сухие, очищены от грязи и обезжирены.
- Для непористых поверхностей грунтовка не требуется. На пористые поверхности, такие как бетон, камень, цемент и штукатурка, можно нанести грунтовку (смесь акрилового герметика и воды 1/4).
Min/max ширина соединения должна быть 5 mm/25 mm. Рекомендуемое соотношение глубина/ширина примерно 1 к 2. Температура применения от +5 °C до +40 °C.
Необходимо сразу же после нанесения разгладить герметик шпателем или другим инструментом.
- Излишки герметика можно удалить с помощью влажной тряпки.
- После нанесения не допускайте попадания воды на поверхность герметика.
- Застывший герметик можно удалить механическим путем.



Высоко-
качественный
Эластичный
Герметик для
дерева



Расход (приблизительно.)

Ширина шва	5mm	10mm	15 mm	20 mm	25 mm
Глубина шва	3mm	5mm	8 mm	10 mm	12 mm
Эффективность /310 ml	20 meters	6 meters	2,5 meters	1.50 meters	1 meters

СТАНДАРТЫ

Соответствует или превышает требования следующих стандартов:

- Французское требование по Содержанию Летучих Органических Соединений (VOC) для класса A+
- Европейский сертификат CE marked for EN 15651.
- LEED credit EQc4.1 "Low-emitting products" of SCAQMD rule 1168 по содержанию Летучих Органических Соединений (VOC).

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не следует применять для герметизации швов, постоянно подвергающиеся воздействию воды.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности составляет 18 месяцев при хранении в не вскрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не несет непосредственного риска для здоровья. Проверьте руководство MSDS по утилизации и дополнительную информацию, касающуюся безопасности.



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	: Акриловая дисперсия
Консистенция	: Густая паста
pH	: 7,5-9
Плотность	: 1,62 ± 0,03 gr/cm ³ (ASTM D 792)
Пленкообразование	: 15-60 min (23 °C and 50% R.H) (ASTM C 679)
Скорость отверждения (mm/day)	: 2 mm/day (23 °C and 50% R.H)
Твердость	: 40-70 Shore A
Усадка в объеме	: %29 (ASTM D 412)
Потеря веса	: %18
Удлинение	: >%100
Модуль удлинения 100 %	: ≥0,20 Мпа
Макс. Прочность на растяжение	: ≥ 0,30 Мпа
Прочность растяжения	: ≥ 0,10 Мпа
Термостойкость	: -10 °C to +80 °C
Температура применения	: +5 °C to +40 °C

УПАКОВКА

Артикул	Объем	Упаковка, шт.
Wood Colors	310ml	12
Wood Colors	5 kg	1
Wood Colors	10 kg	1

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших нынешних знаниях, исследованиях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или недостатки, являющиеся результатом технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, все пользователи должны связаться с продавцом или изготовителем продукта для получения дополнительной технической информации относительно его использования, если они считают, что информация, находящаяся в их распоряжении, нуждается в разъяснении любым способом, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется на действующие законодательные и нормативные акты, действующие профессиональные стандарты и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, дана в качестве указания и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.