

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1

NEOMID METAL

ТИП

Грунт-эмаль для металла по ржавчине 3 в 1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для защиты и декоративной окраски металлических поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины. Подходит для стальных и чугунных поверхностей, поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали, а также по деревянным поверхностям. Для внутренних и наружных работ.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания ворот, труб, заборов, гаражей, ангаров, перил, решеток, садового инвентаря, фонарей и скамеек. Подходит для окраски складского (стеллажи, сейфы, тележки, урны) и промышленного оборудования (станки, краны, сельскохозяйственная техника). Не применять для окраски полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



не водная
основа



кисть



краскопульт



валик

ЦВЕТ

Готовые цвета по каталогу.

БЛЕСК

Полуглянцевый

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

10-15 м²/кг на один слой, в зависимости от цвета, впитывающей способности основания и способа нанесения.

ФАСОВКА

0,9 кг, 2,5 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Уайт-спирит, ксилол, растворитель Р-5

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

На отлип – 2 часа, до повторного нанесения – 8 часов. Время высыхания может изменяться в зависимости от толщины покрытия, температуры, влажности и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. Для высыхания на отлип покрытие необходимо время без росы, тумана, дождя.

Поверхность готова к эксплуатации через 1 неделю, однако, достигает окончательной твердости через 4 недели (покрытие можно мыть моющими средствами).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы с использованием грунт-эмали могут проводиться при температуре воздуха не ниже +5°C, относительной влажности воздуха не выше 80% и отсутствии осадков. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°C. При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°C, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающееся предыдущее покрытие и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Удалить рыхлую ржавчину и окалины металлической щеткой, скребком или наждачной бумагой. Металлические поверхности обезжирить уайт-спиритом или растворителем 646 и высушить. Оцинкованную поверхность слегка зашкурить мелкой наждачной бумагой и промыть щелочным моющим средством. Ранее окрашенные поверхности проверить на совместимость: нанести грунт-эмаль на небольшой участок и выждать 1 час.

ОКРАСКА

Грунт-эмаль тщательно перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом, ксилолом, или Р5: не более 10% от массы эмали. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. Для обеспечения защитных свойств в атмосферных условиях и долговременной защиты рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали. При окраске поверхности с большой площадью рекомендуется использовать грунт-эмаль одной партии или смешивать необходимое количество в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный тон.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

По окончании работ рабочие инструменты очистить уайт-спиритом, а затем промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОПАСНО! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может нанести вред при проглатывании, может быть смертельным при последующем попадании в дыхательные пути. Вызывает серьезное раздражение кожи/глаз/дыхательных путей. Может вызвать генетические дефекты/рак. Наносит вред дыхательной системе в результате длительного или многократного воздействия. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировке продукта. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке в недоступном для детей месте. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Беречь от источников воспламенения/нагрева/статического электричества/искр/открытого огня. При использовании продукции не курить, не пить и не принимать пищу. При пожаре тушить пенными, порошковыми и углекислотными огнетушителями, песком. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Не вдыхать пары/аэрозоли.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту!

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, удалить избыток продукта ватным тампоном или ветошью, кожу промыть большим количеством воды с мылом или под душем.

ПРИ ВДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 10-15 минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. После работы тщательно вымыть руки, снять всю загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить грунт-эмаль следует в плотно закрытой таре, исключив попадание прямых солнечных лучей и влаги, при температуре от -40 до +40°C.

Срок годности: 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.