

Краска фасадная для древесины NEOMID

ТИП

Высококачественная эластичная краска для наружных и внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для долговременной защиты и конструкций и изделий из дерева и OSB плит внутри и снаружи помещения.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски и декоративной окраски домов, беседок, заборов и других конструкций из дерева, плит OSB, ДВП, ДСП, фибролитовых плит и других пористых материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



возможно
колорование



кисть



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Белый (база А) и база С. Может колероваться ручным или машинным методом. База С применяется только в колерованном виде.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 2 СЛОЯ

5,9-7,5 м²/л, в зависимости от толщины слоя, метода нанесения и фактуры поверхности.

ФАСОВКА

0,9 л, 2,5 л, 9 л

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик или распыление.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

Межслойная сушка - 4 часа. Окончательное высыхание - 6 часов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 70%. Не проводить окраску при дожде и сильном ветре.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть сухой, тщательно отшлифованной, очищенной от загрязнений, пыли, воска, жира, смол и старых лакокрасочных покрытий. Поверхности, поврежденные грибом и плесенью, рекомендуется обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500 в соответствии с инструкцией. Ветхую древесину отшлифовать до ее здорового слоя. Для улучшения адгезии к поверхности и сокращения расхода финишного покрытия, рекомендуется предварительно нанести Грунт антисептический BIOGRUNT для деревянных поверхностей NEOMID.

Рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке, для уточнения оттенка и совместимости состава с поверхностью.

ОКРАСКА

Перед нанесением и во время работы состав тщательно перемешивать. Краску наносить кистью, валиком, распылением вдоль волокон древесины в 2 слоя. При нанесении методом распыления допускается разбавление водой до 5% от объема состава.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Не допускать попадания на кожу, в глаза. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Не замораживать! Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при положительной температуре.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.