

КЛЕЯЩИЙ СОСТАВ "PLAZAS"



Клеящий состав "PLAZAS" применяется в строительстве морских судов и относится к группе негорючих материалов.

ТУ 5772-014-08621635-2012

МАРКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фасуется в ведра (15 кг) и бочки (45 кг).

Покрытие на основе клеящего состава предназначено для эксплуатации при температуре от -70°C до +800°C и влажностью 98% как внутри помещений, так и на открытом воздухе при обеспечении условий (целосность покрытия, гидроизоляция), исключающих воздействия атмосферных осадков непосредственно на клеящий состав.

Обладает отличной адгезией к базальтовым волокнистым материалам и защищаемым поверхностям, придает дополнительную огнестойкость конструкциям.

Способен сохранять свои свойства после неоднократного замораживания и оттаивания, поставляется в готовом виде, при нагревании не расширяется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
----------------	----------

Физико-механические показатели клеящего состава "PLAZAS"

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Цвет	Серо-коричневый оттенок не нормируется
2	Однородность клеящего состава	Однородная влажная масса
3	Плотность клеящего состава, г/см ³ , не более	1,5
4	Условная вязкость, мм	90-160*
5	Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	51
6	Время высыхания слоя покрытия при температуре 23±2°С и относительной влажности воздуха не более 70%, час, не более	12
7	Внешний вид покрытия клеящим составом после высыхания	Однородное покрытие без трещин, вздутий, отслоений
8	Прочность сцепления клеящего состава с основанием, МПа, не менее	0,30
9	рН клеящего состава	9-14
10	Пожарная классификация	НГ (негорючий)

**Примечание:*

Условная вязкость состава может уменьшиться в течение гарантийного срока до 70 ММ.

В этом случае допускается разведение состава водой до 5% от объёма с последующим перемешиванием.

Покрытие на основе клеящего состава предназначено для эксплуатации при температуре от -



70°C до +800°C и влажностью 98% как внутри помещений, так и на открытом воздухе при обеспечении условий (целосность покрытия, гидроизоляция), исключающих воздействия атмосферных осадков непосредственно на клеящий состав.

Обладает отличной адгезией к базальтовым волокнистым материалам и защищаемым поверхностям, придает дополнительную огнестойкость конструкциям.

Способен сохранять свои свойства после неоднократного замораживания и оттаивания, поставляется в готовом виде, при нагревании не расширяется.



ПРИМЕНЕНИЕ

Клеящий состав "PLAZAS" применяется в строительстве морских судов. Изготавливается под техническим наблюдением Российского Морского Регистра, Российского Речного Регистра из сырья, прошедшего испытания ("Правила технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов")

УПАКОВКА

Упаковка клеящего состава "PLAZAS" производится в герметично закрывающуюся полипропиленовую или металлическую тару (ведра, бочки) в соответствии с требованиями Технических Условий.



СЕРТИФИКАТЫ

СТО Российский Морской Регистр PLAZAS N° 22.44.01.01797.130 от 25.07.2022 по 25.07.2027

Modul B Product Type PLAZAS N° 118272-02 Date of issue 13.07.2022 Expiry date 12.07.2027

Modul B Переборка стальная А-30 PLAZAS N°100244-00 ; N° 164.107/EC0736/100244-00 Date of issue 2019-11-04

Протокол лабораторных испытаний (органолептика) Клеящий состав PLAZAS N° 01/12651-24 от 23.08.2024

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Российский Морской Регистр (Изделия, материалы для FLOT) N° 23.44.01.05299.130 с
12.09.2023 до 30.08.2027

Протокол лабораторных испытаний (радиология) Клеящий состав PLAZAS N° 01/17229-23 от 12.10.2023

РКО Клеящий состав «PLAZAS» N° 07-11.1-10.4-0479 от 13.02.2025 до 02.11.203007-11.1-10.4-0360 с 2018-11-13

РКО Свидетельство о признании теплозащитные, звукоизоляционные, огнезащитные материалы, клеящий состав N° 071041 от 03.03.2025 до 03.03.2027

Quality Assurance System Certificate (Сертификат Системы обеспечения качества) Modul D N° SEE21048 Date of issue 21.10.2021 Expiry date 20.10.2024