

<b>Технические характеристики</b>	<b>Параметры</b>
Вязкость	3000-6000
Удлинение разрыва	Не менее 700%
Адгезионная прочность	Не менее 2,0 Мпа
Плотность смеси при температуре +20С	1,2 кг/л
Время полимеризации (при +20С)	
Пешеходные нагрузки (межслойный интервал)	12 часов
Полная механическая нагрузка	72 часа
Время жизни смеси	Не менее 45 минут
Гарантированный срок хранения	6 месяцев