

Характеристика

Технические данные

Основа

Консистенция

Цвет

Образование поверхностной пленки

Структура на срезе

Выход

Коэффициент теплопроводности

Время полной полимеризации

Дополнительный слой

Плотность

Усилие при 10% упругой деформации

Эффективный срок службы

Термостойкость отвердевшей пены

Толщина покрытия

Прилипаемость (адгезия) бетон, кирпич

Прилипаемость (адгезия) алюминий

Прилипаемость (адгезия) дерево, фанера

Прилипаемость (адгезия) чугун

Объем

Характеристика

ТУ 20.59.59-004-27840515-2019

полиуретан

стабильная пена (после отверждения)

голубой

35 - 40 минут*

средне-мелкая, равномерная

до 3 м² при толщине 2 см

0,025 Вт/мК (при 20°C)

60 минут*

по истечению 20 минут*

20-25 кг/м³

0,04 МПа

50 лет

-65°C...+125°C

15 - 70 мм

3,0 кгс/см²

1,2 кгс/см²

3,0 кгс/см²

2,5 кгс/см²

1000 мл