



Грунтовка «ОГНЕКОР ЭПОКС-0119»

ТУ 20.30.12-104-63938859-2010

Описание

Грунтовка ОГНЕКОР ЭПОКС-0119 (далее по тексту - грунтовка), представляет собой антикоррозионный эпоксидный двухкомпонентный материал

Области применения

Грунтовка предназначена для антикоррозионной защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов и категорий размещения:

- в открытой атмосфере умеренного, холодного, тропического и морского климата;
- при повышенной влажности;
- в бензине, масле и различных нефтепродуктах.

Грунтовку применяют в комплексных системах антикоррозионной защиты в качестве промежуточного слоя (рекомендуется применять совместно с цинк наполненными грунтовками) или в качестве грунтовочного слоя с полиуретановыми или акриловыми эмалями.

Кроме того, грунтовку применяют в комплексных системах с огнезащитными материалами.

Устойчивость покрытия к перепадам температур

Покрытие грунта устойчиво к изменению температуры от -60°C до +100°C.

Основные технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Цвет покрытия	Серый или красно-коричневый (оттенок не нормируется)
Внешний вид покрытия	Однородное, без посторонних включений, допускается небольшая шагрень
Вязкость	Тиксотропная

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80
Объемная доля нелетучих веществ, %	72
Плотность г/см ³ , не менее	1,6
Время высыхания, ч, не более: до отлипа степени 3 при температуре (20,0±2,0) °C,	2 4
Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм	80-200
Адгезия к металлу, баллы, не более	1
Жизнеспособность после смешения компонентов, при температуре (20±2) °C, ч, не менее	3

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности перед нанесением грунта включает в себя:

- удаление дефектов поверхности (острые кромки, наплывы, брызги от сварки);
- удаление растворимых солей с поверхности методом обмыва пресной водой высокого давления;
- обезжикивание поверхности металлоконструкций в соответствии с ГОСТ 9.402 до степени не более 1.
- обезжикивание проводится вытиранием ветошью, смоченной в растворителе;
- очистка поверхности до степени не менее Sa 2,5 по ИСО 8501-1 или не более 2 по ГОСТ 9.402;
- обеспыливание поверхности продувкой сухим очищенным сжатым воздухом или с помощью вакуумных устройств до степени не более 3 по ИСО 8502-3.

Условия нанесения

Нанесение грунтовки ОГНЕКОР ЭПОКС-0119 рекомендуется проводить при температуре от -10 до +40 °C. Нанесение в условиях пониженных температур проводится при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледеневшей.

Подготовка материала

Перед применением основу материала тщательно перемешать вручную или механической мешалкой до однородной консистенции.

Смешать полуфабрикат ОГНЕКОР ЭПОКС-0119 с отвердителем ОГНЕКОР ЭП-0119 в соотношении 100:20 м.ч., 2,7:1 по объему, вновь тщательно перемешивают и выдерживают перед нанесением в течение 10 минут.

Материал при необходимости разбавляют растворителем «ОГНЕКОР-ЭП» в количествах: -при нанесении методом безвоздушного распыления до 10 %; -при нанесении методом пневматического распыления до 20 %; -при нанесении кистью или валиком до 10 %

Рекомендации по нанесению

Безвоздушное распыление

Диаметр сопла	0,38-0,53 мм
Давление	10-30 МПа
Рекомендуемый растворитель	ОГНЕКОР-ЭП
Количество растворителя	0-15%

Воздушное распыление

Диаметр сопла	1,5-2,0 мм
Давление	0,3-0,4 МПа
Рекомендуемый растворитель	ОГНЕКОР-ЭП
Количество растворителя	0-20%

Материал наносят на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления. Нанесение кистью и валиком применяется для окрашивания сварных швов, стыков и полосового окрашивания.

Рекомендуемая толщина покрытия и теоретический расход

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, г/м ²
120	170	300



Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), применяемого метода окрашивания, применяемого окрасочного оборудования, квалификации персонала, погодных условий, цвета материала

Время высыхания однослойного покрытия

Степень высыхания	Температура (20 ± 2)°C
На отлип, часов, не более	2
До степени 3, часов , не более	4
Межслойная сушка, часов , не менее	4
Полный набор физико-механических свойств, суток	7

Грунтовку наносят в 1-2 слоя. Сушка покрытия естественная, допускается горячая сушка. При увеличении температуры время высыхания уменьшается (показатели приведены для толщины сухой пленки 50-80 мкм):

Степень высыхания	Время, ч (часы), при температуре окружающего воздуха, °C								
	-10	-5	0	+5	+10	+15	+20	+30	+40
На отлип	24	12	8	6	4	3	1,5	1	0,5
Минимальный интервал до перекрытия	72	36	24	12	10	6	3,5	2,5	1,5
До кантования	168	144	72	36	24	16	10	6	2

Время отверждения грунтовки может меняться в зависимости от влажности воздуха, температуры окрашиваемой поверхности, интенсивности вентиляции, толщины покрытия. Время высыхания «до кантования», также зависит от особенностей металлоконструкций и может отличаться от указанных в таблице. Время полного отверждения грунтовки при $20 (\pm 2)$ °C составляет 7 суток.

Меры предосторожности

Грунтовка относится к 3 классу опасности. При проведении окрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно проветривать помещение. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Беречь от огня. В случае загорания следует применять огнетушители порошковые, песок, кошму, пенные установки. Грунтовку следует хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения

12 месяцев с даты изготовления